

# FICHA TÉCNICA



## TINTA EPÓXI ESD CONDUTIVA

Revestimento epóxi bi-componente condutivo pra pisos.

[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)

### CÓDIGO

ESD8001 - Tinta Epóxi ESD condutiva

### DADOS TÉCNICOS

- Rendimento: 20m<sup>2</sup> para primeira demão e 25m<sup>2</sup> para segunda demão.
- Resistividade Superficial: < 1,0 x 10<sup>6</sup> Ohms.
- Cores: Produzimos a tinta condutiva em diversas cores.
- Consulte disponibilidade.

### INSTRUÇÃO DE USO

- O desempenho deste produto está associado ao grau de preparação da superfície, onde o substrato deverá estar firme, em bom estado, nivelado, regular, livre de óleo, nata de cimento, poeira ou qualquer outro tipo de contaminante.
- Adicionar o componente B ao componente A, nas proporções indicadas, e homogeneizar o conteúdo de cada um dos componentes (A e B) por meio de agitação mecânica por em média 10 minutos.
- Assegurar de que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem. Vida útil da mistura catalisada: 2h a 25° C.
- Espessura de 50 micras por demão na aplicação em rolo.

### NOTA

- Para aplicação por trincha ou rolo, poderá ser necessário aplicar em dois ou mais passes para se obter uma camada uniforme e de acordo com a espessura de película recomendada por demão.
- Trincha: Recomendado somente para retoques de pequenas áreas (retoques).
- Rolo: Utilizar rolos de pintura para tintas epóxis.
- Aterramento: Conectar o piso com a malha terra de proteção da instalação

### CUIDADO

- No manuseio, utilizar EPI's, tais como luvas, óculos, botas, etc.
- Manter as embalagens sempre fechadas, estocar o material em áreas cobertas, secas, bem ventiladas e identificadas.
- Evitar expor o produto a temperaturas elevadas, sol e chuva.
- Não reutilizar a embalagem.

### PRECAUÇÕES

- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Irritante para os olhos e mucosas.
- Evitar contato prolongado com a pele.
- Lavar as mãos após o uso.
- Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos.
- Em caso de ingestão, procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto e FISPQ sempre que possível.
- Em caso de dúvidas, necessidade de maiores informações, ligar para o Centro de Controle de intoxicações. Atendimento 24 horas (11)5012-5311.

### OBSERVAÇÃO

- Este material permite pintura para demarcações com o uso de tinta PU, esmalte sintético e epóxi.

### COMPOSIÇÃO

- Esmalte a base de resina epóxi, pigmentos, aditivos, baixo teor de solventes. Classe de risco/ Divisão: 3, ONU: 1263.

**ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda**

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

E-mail: [vendas@antiestaticos.com](mailto:vendas@antiestaticos.com) Telefone: 11-3370-3003 WhatsApp: 11-94447-4840

[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)

