



## TINTA EPÓXI ESD CONDUTIVA

Revestimento  
epóxi bi-componente Condutivo  
para pisos

[www.antiestaticos.com.br](http://www.antiestaticos.com.br)

### ESPECIFICAÇÕES

A tinta ESD é um revestimento epóxi bi-componente Condutivo para pisos. Importante proteção para indústrias que requerem um piso antiestático confiável seguro para as mais críticas operações industriais. Atende aos requisitos das normas ANSI/ESDS20.20, IEC61340, NFPA77 e NBR17505-5, conferindo um afetivo controle da eletricidade estática em industrias de eletroeletrônicos, atmosferas explosivas e demais ambientes que requeiram um piso condutivo

**Resistividade Superficial:**  $>2,5 \times 10^4 < 1,0 \times 10^6$  Ohms.

**MODO DE USAR:** O desempenho deste produto esta associado ao grau de preparação da superfície, onde o substrato deverá estar firme, em bom estado, nivelado e regular, livre de óleo, nata de cimento, poeira ou qualquer outro tipo de contaminante. Adicionar o componente B ao componente A, nas proporções indicadas, e homogeneizar o conteúdo de cada um dos componentes ( A e B )por meio de agitação mecânica por em média 10 minutos.

Assegurar de que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem.

Vida útil da mistura catalisada: 2h a 25° C.

**NOTA:** Para aplicação por trincha ou rolo, poderá ser necessário aplicar em dois ou mais passes para se obter uma camada uniforme e de acordo com a espessura de película recomendada por demão. Trincha: Recomendado somente para retoques de pequenas áreas (retoques). Rolo: Utilizar rolos de pintura para tintas epóxis. Aterramento: Conectar o piso com a malha terra de proteção da instalação.

**CUIDADO:** No manuseio, utilizar EPI's, tais como luvas, óculos, botas, etc. Manter as embalagens sempre fechadas, estocar o material em áreas cobertas, secas, bem ventiladas e identificadas. Evitar expor o produto a temperaturas elevadas, sol e chuva. Não reutilizar a embalagem.

**PRECAUÇÕES:** Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Irritante para os olhos e mucosas. Evitar contato prolongado com a pele. Lavas as mãos após o uso. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos. Em caso de ingestão, procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto e FISPQ sempre que possível. Em caso de dúvidas, necessidade de maiores informações, ligar para o Centro de Controle de intoxicações. Atendimento 24 horas (11)5012-5311

**OBSERVAÇÃO:** Este material permite pintura para demarcações com o uso de tinta PU, esmalte sintético e epóxi.

**COMPOSIÇÃO:** Esmalte a base de resina epóxi, pigmentos, aditivos, baixo teor de solventes. Classe de risco/ Divisão: 3, ONU: 1263