



PLACA DE BORRACHA ESD DISSIPATIVO

Utilizadas como componentes de produtos ou para manutenção, nas mais diversas aplicações industriais.


A Placa de Borracha ESD tem boa resistência a compressão e ao desgaste, resistência mecânica e flexibilidade. Não é indicado para ser utilizado com cetonas, ozônio, combustíveis derivados de petróleo. É indicado para temperatura de trabalho de -40°C á 70°C. Esta placa em borracha é fabricado em espessuras, larguras e comprimento sob encomenda, com ou sem inserção de telas.

DADOS TÉCNICOS

- Elastomero: Natural;
- Resistividade: 10^6 à 10^8 (dissipativo);
- Resistência à ruptura: 146 Kgf/Cm²;
- Alongamento à ruptura: 550 %;
- Rasgamento: 202;
- Cor: preta;
- Deformação permanente à compressão (22h-100oC): 13,7 %;
- Envelhecimento térmico (72h - 100);
- Variação de dureza: - 3 PONTOS;
- Variação de tensão à ruptura: - 8%;
- Variação do alongamento à ruptura: - 11 %;
- Variação de volume (72h - 100°C);
- Óleo ASTM N° 01: +3.95%;
- Óleo ASTM N° 01: +7.06%;
- Vedações como: Juntas, Calços, e pisos;
- Forros de Bancadas, e tapetes;
- Aparas-Barro;
- Cortinas Industriais.

Observações:

- Material deverá ser estocado em local com temperatura ambiente;
- Não expor a qualquer tipo de luz;
- Deverá estar embalado em plástico;
- Prazo para utilização é de 12 meses.



CÓDIGO

- ESD30222** - PLACA DE BORRACHA ESD DISSIPATIVO 1000X1000X19MM DUREZA 65 +/-5 SHORE A, VARIACAO +/- 5%;
- ESD30223** - PLACA DE BORRACHA ESD DISSIPATIVO 1000X1200X19MM DUREZA 65 +/-5 SHORE A, VARIAÇÃO +/- 5%;
- ESD30224** - PLACA DE BORRACHA ESD DISSIPATIVO (SOB MEDIDA).